

## 시험 성적서

신청자 : 주식회사 밀리언우드  
주 소 : 인천 서구 건지로 88, 3층 (가좌동)  
  
제 출 처 :  
시 료 명 : 기타원단 1 점  
천연필터

KATRI NO : STAA20-00058427  
접수일자 : 2020.09.03  
발급일자 : 2020.09.28  
용 도 : 품질관리용  
PAGE(S) : 1 / 2

시 험 항 목	시 험 결 과
	시료1
건조속도 (min) : KS K 0642,8.25.1:2016 A법	55
* 주) 1. 신청자 요구에 의한 시험방법 적용함 2. 시험편 크기 : 400 mm X 전폭 (길이 방향 X 폭 방향)	
흡수속도 (mm-10분) : KS K 0642,8.26.1:2016 B법 바이렉법	
방향 1	39
방향 2	36
투습도 (g/(㎡ · 24 h)) : KS K 0594:2015 염화칼슘법	10 876

- 계속 -

한국의류시험연구원장

시 험 자 : 윤 준 호



기술책임자 : 홍 재 용




시험장소 : 서울특별시 동대문구 왕산로 51 (용두동)

KATRI NO : STAA20-00058427

PAGE(S) : 2 / 2

## 시 험 항 목

## 시 험 결 과

시료1

소취율 (%) : 가스검지관법

<시험시간>

30분	82
60분	85
90분	88
120분	90

\* 주) 1. 시험조건

- 시료량 : 10 cm X 10 cm(0.4 g)
- 시험가스 : 암모니아(NH<sub>3</sub>)
- 주입된 시험가스의 농도 : 500 µg/mL
- 용기의 부피 : 1000 mL

2. 시험환경 : 온도 20 ℃, 습도 65 %

3. 비 고 : 소취율(%) = [(Blank가스농도-Sample가스농도)/Blank가스농도]X100

시료1