



시험 성적서

한국세라믹기술원

우52851 경상남도 진주시 소호로 101(충무공동)
(Tel : 055-792-2757 , Fax : 055-792-2758)

성적서번호: 2019-3952

페이지 (1) / (총 2)



1. 의뢰자

- 기관명/성명 : (주)피노스토리 / 김인태
- 주 소 : 서울특별시 서초구 방배천로 160 2층 201호(방배동, 고려빌딩)
- 의뢰일자 : 2019년 11월 12일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : [5T] SFTS-O-001/SFTS-D-002 외 1건

4. 시험기간 : 2019년 11월 12일 ~ 2019년 11월 25일

5. 시험장소: ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험

6. 시험방법 : 고객의 제시방법

7. 시험환경

- 온도 : (10 ± 5) °C , 습도 : (30 ± 5) % R.H.

8. 시험결과

시료명	시험분석항목	시험분석결과		시험분석방법	비고
[5T] SFTS-O-001 / SFTS-D-002	내충격시험 : 낙구강도	#1	파손	고객의 제시방법 (0.7m, 강구 535g)	
[8T] SFTS-O-001 / SFTS-D-002		#1	파손	고객의 제시방법 (0.85m, 강구 535g)	

- 참고) 1. 535g의 강구를 0.7m 높이에서 5t 강화유리 시편으로 떨어뜨렸을 때 파손여부를 확인한 결과임.
2. 535g의 강구를 0.85m 높이에서 8t 강화유리 시편으로 떨어뜨렸을 때 파손여부를 확인한 결과임.

확 인	시험자 : 이 지 선 Ji-Sun Lee	기술책임자 : 김 선 택
-----	------------------------	---------------

2019 . 11 . 26 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

< 시험 사진 첨부 >



SFTS-O-001 / SFTS-D-002



0.7m, 강구 535g



0.85m, 강구 535g



[5T] SFTS-O-001 / SFTS-D-002 테스트 후



[8T] SFTS-O-001 / SFTS-D-002 테스트 후

