

# TEST REPORT



KOTITI No. | 82191001127383

수 신 | 윈드스카프

접 수 일 | 2019. 10. 11

발 행 일 | 2019. 10. 16

제목	시험결과 회보
시료	양말
시료명	파일럿신
Buyer	제시하지 않음
Brand Name	제시하지 않음
Style Number	제시하지 않음
PO Number	제시하지 않음
이전 시험 성적서 번호	제시하지 않음
색상	제시하지 않음
제시 혼용률	제시하지 않음
추천 혼용률	첨부참조
제시 세탁 취급 표시	제시하지 않음
추천 세탁 취급 표시	적용하지 않음
시험 결과	첨부참조

확인	작성자 성 명 : 문성환 	기술책임자 성 명 : 김채홍 
----	--	--

KOTITI 시험연구원장



기술상담이나 의문사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

·Primary Contact : 박혜정 T (822)3451-7065

E hj\_park@kr.kotiti-global.com

·Back-up : 김채홍 T (822)3451-7066

E chkim@kr.kotiti-global.com

경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동) T (822)3451-7000 F (822)3451-7177 W www.kotiti-global.com

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 당 연구원의 사전 서명동의 없이 광고, 선전 등의 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 시험 결과는 KOLAS 인정과 관련 없음을 밝힙니다.
4. 발행된 성적서는 우측 하단의 QR 코드로 확인 또는 <http://cs.kotiti-global.com>를 접속 후 성적서 번호를 입력하시면 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.

OPF-23-05(rev.02)



KOTITI

## Sample breakdown list for RSL

No.	Key code	Sample Description
1	A1	(뒷꿈치안쪽) 투명색 실리콘

+ : Composite test

유기주석화합물 함량, mg/kg

(KS K 0737:2017)

구 분	시 험 결 과	기 준
(A)-A1		
Tributyltin (TBT) (56573-85-4)	검출안됨	
검출 안됨 : 0.1 mg/kg 미만		

혼용률, %

(KS K 0210:2018 / KS K 0210-1:2015, 용해법)

구 분	시 험 결 과	기 준
(A)	면 86.0%, 폴리에스터 12.4%, 폴리우레탄 1.6%	

주) \*고무사 및 고무사 커버링 제외.

- 시험결과 기록 완료 -

제출 된 샘플의 사진

