

## 시험성적서

접 수 번 호 : KATRM210526-015

접 수 일 자 : 2021. 05. 26

성적서 번호 : KAAAM210701-002

발 급 일 자 : 2021. 07. 01

신 청 회 사 : 주식회사 디에스피

용 도 : 품질관리

주 소 : 경남 김해시 생림면 장재로 439-24 (생림리57-1)

담 당 자 : 진주연

제 출 처 :

시 료 명 : 베르녹스 (Vernox) - 실버판재

시험항목	시험결과	
	Control	Sample
ASTM G 21		
곰팡이 5종 혼합 < 곰팡이 성장도 >	4	1

※ 시험균주 : ATCC 9642 (*Aspergillus brasiliensis*), ATCC 11797 (*Penicillium funiculosum*), ATCC 6205 (*Chaetomium globosum*), ATCC 9645 (*Trichoderma virens*), ATCC 15233 (*Aureobasidium pullulans*)

※ 대조편: Qualitative Filter Paper (Whatman) - Grade 1, Φ55 mm

※ 시료 정보: 재질 - 스테인리스, 크기 - 50 X 50 mm


※ 배양 시간: 2 주

※ 0 = 균이 보이지 않음, 1 = 균이 성장한 흔적이 보임(10% 미만), 2 = 균이 약간 성장함(10-30%),  
3 = 균이 성장함(30-60%), 4 = 균이 많이 성장함(60-100%)


한국분석시험연구원



- 결과 사진 -



< Control >



< Sample >

- 비고
1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
  2. 이 성적서는 KATR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

- 시료 사진 -



< 베르녹스 (Vernox) - 실버판재 >

- 비고
1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
  2. 이 성적서는 KATR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.