

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2019-169888

접 수 일 자 : 2019년 09월 26일

대 표 자 : 김광호

시험완료일자 : 2019년 10월 07일

업 체 명 : (주)다은금속

주 소 : 경기도 김포시 통진읍 가현로149번길 36

시 료 명 : 금속시험편(KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재:A6063-T5)

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
인장강도	N/mm ²	-	240	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
항복강도	N/mm ²	-	215	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
연신율	%	-	12	KS B 0802 : 2003(5호 시험편)
경도	-	-	80 HV 5	KS B 0811 : 2003
Si	%	-	0.47	ASTM E1251-17a
Fe	%	-	0.16	ASTM E1251-17a
Cu	%	-	0.02	ASTM E1251-17a
Mn	%	-	0.03	ASTM E1251-17a
Mg	%	-	0.49	ASTM E1251-17a
Cr	%	-	0.01	ASTM E1251-17a
Zn	%	-	0.02	ASTM E1251-17a
Ti	%	-	0.01	ASTM E1251-17a
Al	%	-	98.76	ASTM E1251-17a

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Ki Hyunju

작성자 : 기현주

Tel : 02-2092-3627

Moon Suk Park

기술책임자 : 박문석


Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2019년 10월 07일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2019-169888

접 수 일 자 : 2019년 09월 26일

대 표 자 : 김광호

시험완료일자 : 2019년 10월 07일

업 체 명 : (주)다은금속

주 소 : 경기도 김포시 통진읍 가현로149번길 36

시 료 명 : 금속시험[KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재:A6063-T5)]

시험 결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
------	----	------	-----	------

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Ki Hyunju

작성자 : 기현주

Tel : 02-2092-3627

Moon Suk Park

기술책임자 : 박문석

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2019년 10월 07일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code