

## 시험 성적서

신청자 : (주)미성폴리머  
주소 : 경남 김해시 한림면 김해대로916번길 96 (병동리)  
제출처 :  
시료명 : 마스크 1 점  
- Cu-Free0n(큐-프리온)마스크

KATRI NO : DGAA21-00000905  
접수일자 : 2021.03.26  
발급일자 : 2021.04.01  
용도 : 품질관리용  
PAGE(S) : 1 / 2

시험항목	시험결과
	시료1

자외선차단성능시험 : KS K 0850:2014 준용

자외선차단지수

UPF

1 267.0

등급

50+

자외선차단율(%)

자외선-A(315~400 nm)

99.4

자외선-B(290~315 nm)

99.9

▷ 참고사항

1. 시험기기: UV Transmittance Analyzer
2. 광원 : Xenon Arc
3. 태양광 에너지 : AS/NZS 4399 부록 B:1996
4. 자외선 차단지수 등급 : AS/NZS 4399:1996 에 따라 표기함

[ 시료사진별첨 ]

한국의류시험연구원장

시험자 : 홍유미



기술책임자 : 홍재용





시험장소 : 서울특별시 동대문구 왕산로 51 (용두동)

KATRI NO : DGAA21-00000905

PAGE(S) : 2 / 2

## IMAGE

시료1

