

## 시험 성적서

신청자 : (주)미성폴리머  
주소 : 경남 김해시 한림면 김해대로916번길 96 (병동리)  
제출처 :  
시료명 : 방한대 1 점  
- Cu-Free0n (큐-프리온) 마스크

KATRI NO : DGAA20-00002322  
접수일자 : 2020.06.30  
발급일자 : 2020.07.30  
용도 : 품질관리용  
PAGE(S) : 1 / 2

### 시험항목

### 시험결과

시료1

항균도 (%) : KS K 0693:2016 준용

30회 세탁후

정균감소율

- 시험균①

> 99.9

- 시험균②

> 99.9

\* 주) 1. 시험균종 :

- 시험균① : *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 (황색포도상구균)

- 시험균② : *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352 (폐렴간균)

2. 접종균액의 농도 :

- 시험균① :  $1.2 \times 10^5$  CFU/mL

- 시험균② :  $1.3 \times 10^5$  CFU/mL

3. 대조편 : 표준면포

4. 비이온계면활성제 : Tween 80, 접종균액의 0.05 % 첨가

5. 세탁조건 : KS K ISO 6330:2011, 11B

(켄모어자동세탁기, 약사이클, (30 ± 3) °C, WOB, 망건조, 세탁하중 2.0 kg, 보정표 I 형)

- 계속 -

시료1

한국의류시험연구원장

시험자 : 김수진



기술책임자 : 최광식




시험장소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19(안양동)

KATRI NO : DGAA20-00002322

PAGE(S) : 2 / 2

## IMAGE

시료1

