



제조공장
ZFR3 Collonges
RHODIA OPERATIONS
15 RUE PIERRE PAYS
69660 COLLONGES AU MONT D'OR
FRANCE

솔베이실리카코리아 주식회사
54002, 대한민국, 전라북도,
군산시 새만금산단2로 229

(주) 정우화학

시험성적서

출력일자

2021/01/25

Purchase order item날짜

아웃바운드 품목/날짜

Order item날짜

Customer

제품명: 참조

69975 TIXOSIL 73 EXP. BAG 20 KG PAL. 900 KG /

당사는 상기 제품이 검사 기준에 적합함을 확인 합니다.

배치번호	F0J16C3032	제조년월일	2020/10/16	유효기간	2022/10/16	Quantity	0.620 TO
검사항목	Unit	결과값	Lower		Upper		방법
			Limit	Limit	Limit	Limit	
pH (5%-suspension)	-	7.8	7.2		8.2		3QSE2002
Moisture loss at 105°C(TGA, 2hrs)	%	5.1			7.0		3QSE2010
Ignition loss at 1000°C(TGA, after drying)	%	4.1	-		8.5		3QSE2010
Soluble salts (as Na ₂ SO ₄)	%	0.9	-		1.5		3QSE2002
Oil Absorption (DOA)	ml/1hg	98	95		110		3QSE2081
Sieve residue on 325Mesh(45 μ m)	%	0.3	-		1.5		3QSE2018
Average Particle Size(Laser : D50)	um	7.1	6.0		12.0		3QSE2024
Refractive Index	-	1.440	1.437		1.447		3QSE2017
Transmission Rate	%	82	60		-		3QSE2017
Fluoride Compatibility	%	96	90		-		

Jong-Hyeun CHOI

Quality Control Laboratory Manager

e-mail : jong-hyeun.choi@solvay.com

phone : + 82 (0) 63-472-0230