

## 시험성적서

발급번호 : KFI-1147

의뢰인 : 서원단 [뉴스텝 주식회사]

주 소 : 서울특별시 성동구 성덕정19길 13(성수동2가)

접수일자 : 2020년 11월 10일

시료명 : 그래핀 원단

## 시험결과

방사율 ( 5 ~ 20 $\mu\text{m}$ )	방사에너지 ( $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \mu\text{m}$ , 37℃)
0.904	$3.49 \times 10^2$

1) 시험 방법 : KFIA-FI-1005

2) 본 시험은 의뢰자의 요구에 의하여 37℃에서 시험하였으며  
FT-IR Spectrometer를 이용한 BLACK BODY대비 측정결과임.

3) 붙임 : 별첨

4) 용도 : 품질관리



2020년 11월 13일

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰인이 제시한 것임.  
2. 이 성적서는 용도 이외에 사용할 수 없습니다.

담당자 : 서 승 원 02) 2203-6084

한국원적외선응용평가연구원장