

시험 성적서

신청자 : 주식회사 새날
주소 : 경기 의왕시 청계동 687-1

제출처 : (주)홈쇼핑
시료명 : 편물원단 1 점
1. 그레이

KATRI NO : SAAA22-00018586
접수일자 : 2022.08.11
발급일자 : 2022.08.18
용도 : 제출용
PAGE(S) : 1 / 2


시 험 항 목	시 험 결 과
	시료1
혼용률 (%) : KS K 0210:2018	
폴리에스터	100
* 주) 결과표기는 '안전기준 부속서1'에 따름.	
세탁견뢰도 (급) : KS K ISO 105-C10:2006 A(1) ((40 ± 2) ℃, 30분, 1% 스파크)	
변퇴색	4
오염(폴리에스터)	4-5
오염(면)	4-5
* 주) 신청자 요구에 의거 시험방법 적용함.	

- 계속 -

한국의류시험연구원



시험자 : 송은수 

기술책임자 : 김영태 



시험장소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 82(안양동)

KATRI NO : SAAA22-00018586

PAGE(S) : 2 / 2

시 험 항 목	시 험 결 과
	시료1
땀견뢰도 (급) : KS K ISO 105-E04:2013 ((37 ± 2) °C, 4시간)	
산성	
변퇴색	4-5
오염(폴리에스터)	4-5
오염(면)	4-5
알칼리성	
변퇴색	4-5
오염(폴리에스터)	4-5
오염(면)	4-5
마찰견뢰도 (급) : KS K 0650-1:2017 크로크미터법	
건조	4-5
습윤	4-5
세탁치수변화율 (%) : KS K ISO 5077:2007 (세탁방법:KS K ISO 6330:2012, 8B) (B형 세탁기, (27 ± 3) °C, WOB, 망건조)	
웨일 방향(장)	-1.5
코스 방향(폭)	+1.0
* (+)부호 : 신장, (-)부호 : 수축	
	시료1