

시험 성적서

신청자 : 주식회사 새날
주소 : 경기 의왕시 청계동 687-1

제출처 : (주)홈쇼핑
시료명 : 솜 1 점
솜

KATRI NO : SAAA22-00016607
접수일자 : 2022.07.21
발급일자 : 2022.07.29
용도 : 제출용
PAGE(S) : 1 / 3

시험항목	시험결과
	시료1

유해원소 용출 (mg/kg) : KS G ISO 8124-3:2010

안티모니(Sb)	5 미만
비소(As)	2 미만
바륨(Ba)	5 미만
카드뮴(Cd)	5 미만
크로뮴(Cr)	5 미만
납(Pb)	5 미만
수은(Hg)	2 미만
셀레늄(Se)	5 미만

- * 주) 1. 검출한계 : Sb, Ba, Cd, Cr, Pb, Se ⇒ 5 mg/kg, As, Hg ⇒ 2 mg/kg
2. 사용 기기명 : ICP/AES
* 주) 시험결과는 보정률을 적용한 결과임.

혼용률 (%) : KS K 0210:2018

폴리에스터	100
-------	-----

- * 주) 결과표기는 '안전기준 부속서1'에 따름.

- 계속 -

한국의류시험연구원장

시험자 : 김수정 (4)

기술책임자 : 이경무



시험장소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 82(안양동)

KATRI NO : SAAA22-00016607

PAGE(S) : 2 / 3

시 험 항 목	시 험 결 과
	시료1
전자현미경사진 : FE-SEM	
	별첨
* 주) 1. 시험기기 : 전기장 방사형 주사 전자현미경 2. 붙임 : 전자현미경 사진(Image)	
섬도 (D) : 현미경법	
비중공	1.6
중공	5.1
* 주) 1. 비중 : 1.38(폴리에스터) 적용	
- 계속 -	
	시료1

KATRI NO : SAAA22-00016607
PAGE(S) : 3 / 3

IMAGE

1

