

시험성적서

발급번호 : KFI-691

의뢰인 : 조운섭 [주식회사 새날]

주 소 : 경기도 의왕시 청계동 687-1

접수일자 : 2022년 8월 10일

시료명 : 그래핀 충전재

시험결과

방사율 (5 ~ 20 μm)	방사에너지 (W/m ² · μm , 37℃)
0.893	3.44×10^2

1) 시험방법 : KFIA-FI-1005

2) 본 시험은 의뢰자의 요구에 의하여 37℃에서 시험하였으며
FT-IR Spectrometer를 이용한 BLACK BODY대비 측정결과임.

3) 붙임 : 별첨

4) 용도 : 품질관리



2022년 8월 16일

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰인이 제시한 것임.
2. 이 성적서는 용도 이외에 사용할 수 없습니다.

담당자 : 김재기 02) 2203-6084

한국원적외선응용평가연구원장