

시험 성적서

신청자 : 주식회사 셀로긴
주소 : 강원 원주시 지정면 기업도시로 200, 606호 (가곡리, 의료기
기종합지원센터)
제출처 : (주)씨제이이엔엠
시료명 : 속옷 1 점

KATRI NO : GRAB19-00000623
접수일자 : 2019.01.14
발급일자 : 2019.01.18
용도 : 제출용
PAGE(S) : 1 / 4

▶ 시료명세

품명	바디원 생체전류 슬리밍 웨이프웨어
제시 취급상 주의 표시	물세탁
시험기준	(주)씨제이이엔엠기준-언더웨어
시험결과	항목별 시험결과 참조

▶ 판정결과

	시료 1
종합 판정결과	적합
비고 :	

한국의류시험연구원장

시험자 : 김 승 진



기술책임자 : 이 명 희




KATRI NO : GRAB19-00000623
PAGE(S) : 2 / 4

▶ 항목별 판정결과

시험항목	시료1
치수변화율 (± 5)	적 합
변퇴색(급) (4 이상)	적 합
자체이염(급) (4-5 이상)	-
필링 (4 이상)	적 합
뒤틀림 (3 이하)	-
외관 (코팅/봉제/프린트/부자재) (육안상 변화없음)	적 합
비 고 :	

KATRI NO : GRAB19-00000623

PAGE(S) : 3 / 4

시료번호		시료 1				
완제품 평가시험			시험방법: KS K ISO 5077:2014 준용 (세탁방법:KS K ISO 6330:2012, 5B) (켄모어자동세탁기, 정상사이클, (41 ± 3) ℃, 망건조, 세탁하중2.0 kg(보정포 III형), 스파크표준사용량)			
치수변화율 (%)	측정부위		세탁전 (cm)	세탁후 (cm)	결 과 (%)	* (+)부호 : 신장, (-)부호 : 수축
	하의	전체길이	44.1	44.0	-0.2	
		허리너비	26.8	27.0	+0.7	
염색견뢰도 (급)			변퇴색 (급)	4-5		판정 : KS K ISO 105-A01:2010
			자체이염 (급)	-		
필링 (급)			4-5			판정 : KS K ISO 12945-1:2014 준용
뒤틀림 (%)			-			측정 : KS K ISO 16322-3:2009 준용
외관 (코팅/봉제/프린트/부자재)			육안상 변화 없음			

[시료사진별첨]

KATRI NO : GRAB19-00000623

PAGE(S) : 4 / 4

IMAGE

시료1

