

시험 성적서

신청자 : 농업회사법인 주식회사 루아흐
주소 : 세종특별자치시 조치원읍 세종로 2639, 벤처기업창업
보
육센터E동 605호 (신안리, 홍익대학교세종캠퍼스)
제출처 :
시료명 : 기타제품 2 점
시료1 : 퍼피플, 시료2 : 미처리

KATRI NO : SPHD23-00000112
접수일자 : 2023.01.13
발급일자 : 2023.02.01
용도 : 품질관리용
PAGE(S) : 1 / 2

| 시험항목 | 시험결과 | |
|---|-------|-------|
| | 시료1 | 시료2 |
| 마찰대전압 (V) : KS K 0555:2021 B법(마찰대전압 측정법) | | |
| 면마찰포 | 33 | 4 100 |
| 모마찰포 | 10 미만 | 4 200 |
| * 주) 1. 시료 처리 원단 : KS K ISO 105-F04에 규정된 폴리에스터 첨부 백포 2. 시료 처리 방법 1) 시료 1 : 처리 원단을 수직으로 평평하게 놓은 뒤 15 cm 떨어진 지점에서 시료를 30회 분사함 2) 시료 2 : 원단을 시료로 처리하지 않음 3. 건조 조건 : 망건조 4. 측정 조건 : (20 ± 2) °C, (40 ± 2) % R.H, 400 r/min | | |

[시료사진별첨]

한국의류시험연구원

시험자 : 권 일 우



기술책임자 : 김 영 태

김영태



시험장소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 82(안양동)

KATRI NO : SPHD23-00000112
PAGE(S) : 2 / 2

IMAGE

시료1



- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.