

CJ 오쇼핑 TEST REPORT

KOTITI No. | 82191048103300

수 신 | 스카이 트립

접 수 일 | 2019. 09. 02

발 행 일 | 2019. 09. 05


OVERALL RATING

PASS ☐FAIL ☒ VN/A ☐

제목	시험결과 회보
시료	기 타
시료명	여행용 3단 파우치
Buyer	CJ 오쇼핑
Brand Name	제시하지 않음
Style Number	ST-3TP
PO Number	제시하지 않음
이전 시험 성적서 번호	제시하지 않음
색상	(A)그레이
제시 혼용률	제시하지 않음
추천 혼용률	적용하지 않음
제시 세탁 취급 표시	손세탁
추천 세탁 취급 표시	적용하지 않음
시험 결과	첨부참조

확인	작성자 성 명 : 고명지	기술책임자 성 명 : 김채홍
----	------------------	--------------------

KOTITI 시험연구원장



경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동) T (822)3451-7000 F (822)3451-7177 W www.kotiti-global.com

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 당 연구원의 사전 서명동의 없이 광고, 선전 등의 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 시험 결과는 KOLAS 인정과 관련 없음을 밝힙니다.
4. 발행된 성적서는 우측 하단의 QR 코드로 확인 또는 <http://cs.kotiti-global.com>를 접속 후 성적서 번호를 입력하시면 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.



OPF-23-05(rev.02)

KOTITI

SUMMARY

시 험 항 목	합격	불합격	비 고
발수도 (스프레이법)	V		
빗물시험		V	(A)

기술상담이나 의문사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

·Primary Contact : 조은지 T (822)6191-6151 E ejjo@kr.kotiti-global.com

·Back-up : 김채홍 T (822)3451-7066 E chkim@kr.kotiti-global.com

발수도 (스프레이법), 급
(KS K ISO 4920:2014)

구 분	시 험 결 과	기 준
(A)		
제시상태(1)	4.5	≥4
제시상태(2)	4.5	
제시상태(3)	4.5	
3회 세탁 후(1)	4	≥2
3회 세탁 후(2)	4	
3회 세탁 후(3)	4	

주) 세탁방법: 손세탁, (30 ± 3) °C, 빨랫줄 건조, 3 회, KS K 0021:2011/ KS K ISO 6330:2012

빛물시험, g
(KS K ISO 22958:2012, 2 분 @ 600 mm)

구 분	시 험 결 과	기 준
(A)		
제시상태(1)	> 5	≤1
제시상태(2)	> 5	
제시상태(3)	> 5	
1회 세탁 후(1)	> 5	≤1
1회 세탁 후(2)	> 5	
1회 세탁 후(3)	> 5	

주) 세탁방법: 손세탁, (30 ± 3)°C, 빨랫줄 건조, 3회, KS K 0021/2018 KS K ISO 6330: 2012

- 시험결과 기록 완료 -

제출 된 샘플의 사진

