

시험 성적서

신청자 : 디에스 컴퍼니
주소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 286, 10층 1012호 (가산동, 삼성
리더스타워)
제출처 : 주식회사 현대홈쇼핑
시료명 : 자켓 1 점

KATRI NO : SAAA25-00018089
접수일자 : 2025.05.09
발급일자 : 2025.05.15
용도 : 제출용
PAGE(S) : 1 / 4

▶ 시료명세

품명	냉감 자켓
색상	연블루
제시 취급상 주의 표시	물세탁
시험기준	(주) 현대홈쇼핑 품질 가이드 라인
시험결과	항목별 시험결과 참조

▶ 판정결과

	시료1
종합 판정결과	적합
비고 :	

KATRI 시험연구원장

시험자 : 유시현



기술책임자 : 강희선



시험장소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 82(안양동)

- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

KATRI NO : SAAA25-00018089

PAGE(S) : 2 / 4

▶ 항목별 판정결과

시험항목	시료1
치수변화율 (± 5)	적 합
변퇴색(급) (4 이상)	적 합
자체이염(급) (4-5 이상)	적 합
필링 (4 이상)	적 합
뒤틀림 (3 이하)	-
외관 (코팅/봉제/프린트/부자재) (육안상 변화없음)	적 합
비 고 :	

- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

KATRI NO : SAAA25-00018089
PAGE(S) : 3 / 4

시료번호		시료 1				
완제품 평가시험			시험방법: KS K ISO 5077:2007 준용 (세탁방법:KS K ISO 6330:2021, 섬세) (B형 세탁기, (27 ± 3) ℃, 텀블건조, 스파크표준사용량)			
치수변화율 (%)	측정부위		세탁전 (cm)	세탁후 (cm)	결 과 (%)	* (+)부호 : 신장, (-)부호 : 수축
	상의	전체길이	59.0	58.5	-0.8	
		가슴폭	50.0	49.8	-0.4	
		소매길이	73.0	72.8	-0.3	
염색견뢰도(급)			변퇴색(급)	4-5		판정 : KS K ISO 105-A01:2010
			자체이염(급)	4-5		
필링(급)			4-5			판정 : KS K ISO 12945-1:2000 준용
뒤틀림(%)			-			측정 : KS K ISO 16322-3:2021 준용
외관 (코팅/봉제/프린트/부자재)			육안상 변화없음			

[시료사진별첨]

KATRI NO : SAAA25-00018089
PAGE(S) : 4 / 4

IMAGE

시료1



- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.